

Technische steekkaart

PROTEC 85

Vloeibaar beschermingsmiddel

PROTEC 85 is een olieachtig, transparant, tijdelijk beschermingsmiddel met anticorrosie eigenschappen en een lage viscositeit. PROTEC 85 wordt gebruikt voor het smeren en beschermen van mechanismen en stukken die beschut opgeslagen worden. Bescherming en smering van regelingstoestellen in strenge omstandigheden (bv: koelinstallaties, enz...); bescherming van precisiegereedschap, werktuigen en kleine mechanische stukken.

Typische eigenschappen

De voordelen van PROTEC 85 zijn:

- Uitstekende bescherming in vochtige omgeving bijvoorbeeld bij condensatie door temperatuurschommeling in fabrieken, stukken die een dichtheidstest hebben doorstaan, ...

Technische gegevens en toepassingsgebied

PROTEC 85 kan gebruikt worden op bijna alle metaalsoorten. Optimale resultaten worden enkel bekomen wanneer de te behandelen stukken volledig droog en proper zijn. Het product is klaar voor gebruik en moet in dunne lagen aangebracht worden. Verzekert u ervan dat het product goed homogeen is voor het gebruikt, continu mengen is meestal niet nodig. Vernevelen van op een afstand van ongeveer 30 tot 40 cm. Het is aanbevolen dat de temperatuur van het product en de omgevingstemperatuur tussen de 10 °C en 30 °C ligt.

	Waarden	Eenheden
Samenstelling	Minerale olie + anticorrosie additieven	
Uitzicht	Vloeibaar	
Kleur	Bruinachtig	
Geur	Typisch	
Volumemassa (25°C) (ASTM D 4052)	ca. 865	kg/m³
Kinematische viscositeit bij 40°C (ASTM D 445)	5,5	mm²/s
Vlampunt COC (ASTM D 92)	106	°C
Droge film	10	µm
Dekvermogen	75	m²/l
Verwijdering van het product	Petroleum fracties, alkalische reiniger	

Veiligheid

Gegevens in verband met veiligheid, hygiëne en transport zijn terug te vinden in onze veiligheidssteekkaarten. Deze zijn op eenvoudige aanvraag beschikbaar.

Verpakkingen

Container: 1000 l; Vat: 200 l; vaatje: 60 l; bus: 30 l; 4 x 5 l // Karton van 12 Spuitbussen (650ml)

Aanbevelingen voor de spuitbussen PROTEC 85

- Houder onder druk en Niet doorboren of verbranden, zelfs na gebruik.
- Te beschermen tegen zonnestralen en niet blootstellen aan temperature hoger dan 50°C
- Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.
- Niet verstuiwen in de richting van een vlam of een gloeiend voorwerp